



tesa[®] 60632

Produktové Informace



Přizpůsobivá hliníková páska s papírovou krycí vrstvou – 30 μ fólií

Produktbeskrivning

tesa[®] 60632 je přizpůsobivá hliníková páska, jejímž základem je 30 μ m (1,2 mil) silná hliníková fólie, průhledné akrylové lepidlo a bílá, jednostranná silikonizovaná, 85 μ m silná papírová krycí vrstva.

Charakteristika

- Přizpůsobí se zaobleným povrchům
- Snadno odstranitelná krycí vrstva
- Vhodná pro trvalé aplikace
- Bariéra proti vlhkosti, plynům a výparům
- Elektricky a tepelně vodivá
- Odolná proti stárnutí
- Odráží teplo a světlo
- Ohnivzdorná podle DIN 4102, třída B1
- Ohnivzdorná podle požadavků normy UL 510A

Aplikace

- Montáž cívek chladničky v průmyslu spotřebičů
- Spojování a těsnění tepelných izolací a potrubí
- Zajištění elektrické a tepelné vodivosti podkladů
- Odrážení tepelného záření

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| • Materiál nosiče | hliníková fólie | • Barva krycího materiálu | bílá |
| • Druh lepidla | akrylát | • Tloušťka krycího materiálu | 85 μ m |
| • Druh krycího materiálu | papír | • Tloušťka pásy | _NULL μ m |
| • Celková tloušťka | 65 μ m | | |



tesa[®] 60632

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	3 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Síla přetržení	25 N/cm	• Snadno odstranitelná	ne
• Backing appearance (visual)	reflective	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Hand tearability	velmi dobré	• Uvolňování krycího materiálu	lehce
• Liner release force	0.3 N/cm	• Vhodná pro výsekávání (výseky)	ano
• Odolnost vůči oděru	dobré	• Water resistance	velmi dobré
• Operation temperature from	-40 °C		

Přilnavost k hodnotám

• Adhesion to Backing	7 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	5.5 N/cm
• Přilnavost na sklo (počáteční)	8 N/cm	• Přilnavost na ocel	8 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	4 N/cm		

Další informace

Celková tloušťka uvedená v části „Technické údaje“ představuje tloušťku pásky bez krycí vrstvy. Tloušťka s krycí vrstvou je 150 µm (5,9 mil).

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60632>