



tesa[®] 51025 PV10



Produktové Informace

PET textilní páska na svazování, lze odtrhávat rukou

Produktbeskrivning

tesa[®] 51025 PV10 je PET textilní páska s kaučukovým lepidlem bez rozpouštědel na ovíjení kabelů.

Hlavní vlastnosti:

- Vysoká teplotní odolnost 125°C/3000h

*Lepidlo bez rozpouštědel

- Lze odtrhávat rukou

Barva: černá

Charakteristika

- Temperature resistance 125°C
- Stable unwinding force
- Solvent-free adhesive
- Handtearable

Aplikace

tesa[®] 51025 PV10 je určena na svazování do 125°C.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET textilie | • Celková tloušťka | 160 μm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| • Protažení do přetržení | 25 % | • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Síla přetržení | 80 N/cm | • Průraznost | 6300 V |
| • Odolnost vůči oděru (10mm
vřeteno, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 125 °C |
| • Odolnost vůči oděru (5mm
vřeteno, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Útlum zvuku (LV312) | Class A |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51025>



tesa[®] 51025 PV10

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6.5 N/cm

Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 25,50 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 38 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51025>