



tesa® 62520

Produktové Informace



Oboustranná PE pěnová páska s tloušťkou 2000 µm

Produktbeskrivning

tesa® 62520 je oboustranná PE pěnová páska pro obecné montážní aplikace.

Charakteristika

- Dobrá přilnavost na silně strukturovaných površích
- Všestranné lepidlo pro vysokou okamžitou přilnavost na mnoha podkladech
- Plně vhodná pro venkovní použití: odolnost vůči UV záření, vodě a stárnutí
- Vysoká okamžitá přilnavost i při nízkém lepicím tlaku
- Velmi dobrá absorpce chladových šoků
- Skládá se z vysoce přizpůsobivého PE pěnového nosiče s uzavřenými buňkami a přilnavého akrylového lepidla.

Aplikace

- Okenní lišty
- Okenní příčky
- Těsnění proti prachu a vlhkosti
- Dekorativní prvky na dveřích

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 2000 µm |
| • Druh lepidla | okamžitě přilnavý akrylát | • Barva | černo-bílá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| • Protážení do přetržení | 170 % | • Okamžitá lepidivost | dobré |
| • Síla přetržení | 10.2 N/cm | • Statická pevnost ve stříhu při 23°C | dobré |
| • Odolná proti vlhkosti | velmi dobré | • Statická pevnost ve stříhu při 40°C | dobré |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 80 °C |
| • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 80 °C |
| • Odolnost proti změkčovadlům | střední | | |



tesa[®] 62520

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------|
| • Přilnavost na ABS (počáteční) | 6 N/cm | • Přilnavost na PET (po 14 dnech) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na ABS (po 14 dnech) | 6 N/cm | • Přilnavost na PP (počáteční) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (počáteční vnitřní) | 6 N/cm | • Přilnavost na PP (po 14 dnech) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14 dnech) | 6 N/cm | • Přilnavost na PS (počáteční) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na PC (počáteční) | 6 N/cm | • Přilnavost na PS (po 14 dnech) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na PC (po 14 dnech) | 6 N/cm | • Přilnavost na PVC (počáteční) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na PE (počáteční) | 2 N/cm | • Přilnavost na PVC (po 14 dnech) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na PE (po 14 dnech) | 2 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na PET (počáteční) | 6 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 6 N/cm |

Další informace

Přilnavost při odlupování:

Varianty krycího materiálu:

- PV 0 hnědý pergamenový papír (71 µm)
- PV 10 červená průhledná PP fólie (120 µm)
- Okamžitá: štěpení pěny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Po 14 dnech: štěpení pěny na oceli, hliníku, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=62520>