



tesa® 4661

Produktové Informace



Standardní textilní páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Produktbeskrivning

tesa® 4661 je silná textilní páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Skládá se z tkaného textilního nosiče s hustotou 148 ok a vrstvou lepidla z přírodního kaučuku.

tesa® 4661 je univerzální páska pro širokou škálu použití, často slouží ke svazování součástek.

Vlastnosti:

- vysoká přilnavost i na hrubé povrchy
- vysoká pevnost v tahu
- odolná vůči oděru
- dostupná v 7 barvách: černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, červená, zelená

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Aplikace

- Označování kabelů
- Vázání kabelů, profilů.
- Ochrana proti hluku a oděru
- Poutání
- Barevné kódování
- Zabezpečení ostrých rohů
- Těsnění kartonů, plechovek a trubek
- Připevňování součástek, hřebíků, šroubů, cyklo ráfků
- Označení podlahy
- Pískování
- Ochrana podlah

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Textilie potažená akrylátem	• Na biologické bázi (dle hmotnosti)	60 %
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Celková tloušťka	300 μm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protážení do přetržení	12 %	• Rovné příčné přetržení	velmi dobré
• Síla přetržení	100 N/cm	• Snadno odstranitelná	ano
• Dostupné v rolích	ano	• Snadno popisovatelná	ano
• Hand tearability	velmi dobré	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 count per square inch	• Teplotní odolnost (30 min)	140 °C
• Odolnost vůči oděru	velmi dobré	• Water resistance	dobré

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	5.8 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04661>