



tesa[®] 60251

Produktové Informace

55µm oboustranná šedá elektricky vodivá odstranitelná tkaná páska

Produktbeskrivning

tesa[®] 60251 je šedá oboustranná elektricky vodivá samolepicí páska. Skládá se z elektricky vodivého tkaného nosiče potaženého z jedné strany elektricky vodivým permanentním lepidlem a z druhé (otevřené) strany speciálním elektricky vodivým odstranitelným lepidlem.

tesa[®] 60251 má zejména tyto vlastnosti:

- Tloušťka: 55 µm
- Vynikající elektrická vodivost ve směru XYZ i při vysokých teplotách a vlhkosti
- Vysoká úroveň přilnavosti i v náročných podmínkách prostředí
- Velmi dobrá odstranitelnost

Charakteristika

0

Aplikace

tesa[®] 60251 je šedá oboustranná elektricky vodivá samolepicí páska. Skládá se z elektricky vodivého tkaného nosiče potaženého z jedné strany elektricky vodivým permanentním lepidlem a z druhé (otevřené) strany speciálním elektricky vodivým odstranitelným lepidlem.

tesa[®] 60251 má zejména tyto vlastnosti:

- Tloušťka: 55 µm
- Vynikající elektrická vodivost ve směru XYZ i při vysokých teplotách a vlhkosti
- Vysoká úroveň přilnavosti i v náročných podmínkách prostředí
- Velmi dobrá odstranitelnost

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| • Materiál nosiče | vodivá tkanina | • Barva | šedá |
| • Druh lepidla | vodivý akrylát | • Barva krycího materiálu | bílo-modré logo |
| • Druh krycího materiálu | PE potažený papír | • Tloušťka krycího materiálu | 120 µm |
| • Celková tloušťka | 55 µm | | |



tesa[®] 60251

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------|
| • Kontaktní odolnost ve směru Z (počáteční) | 0.05 Ohm / square inch | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 180 °C |
| • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm | • Uvolňování krycího materiálu | lehce |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) odstranitelná strana | 1.3 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) odstranitelná strana | 0.5 N/cm |
| • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) trvalá strana | 7.6 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční) trvalá strana | 4.6 N/cm |

Další informace

55µm oboustranná šedá elektricky vodivá odstranitelná tkaná páska

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60251>