



tesa® 4338

Produktové Informace



Maskovací páska s vysokou přilnavostí do 120 °C

Produktbeskrivning

tesa® 4338 PV 1 je hladká maskovací páska zelené barvy se silnou přilnavostí. Doporučuje se pro sektory přepravy, např. námořní, vlakové, nákladní, a různé další, kde je vyžadována silná přilnavost pro držení velkých a těžkých masek.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Hladký papírový nosič zelené barvy zajišťuje vynikající viditelnost, vysokou přizpůsobivost a čisté okraje barvy
- Lepidlo z přírodního kaučuku odolné proti stárnutí má vynikající rychlou přilnavost
- Umožňuje venkovní použití po dobu až sedmi dnů
- Umožňuje odolnost vůči teplotám až 120 °C / 248 °F a čisté odstranění.

Aplikace

- Hladký papírový nosič šetrný k prstům
- Pro více cyklů sušení (až 3 cykly při 120 °C / 40 min.)
- Odolnost až 7 dní ve venkovním prostředí nebo 30 dní při použití ve vnitřním prostředí.
- Odstranění beze zbytků po vychladnutí podkladů
- Vynikající přilnavost barvy a přilnavost k nosiči
- Odolná proti roztržení
- Vynikající přizpůsobivost

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 54 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 145 µm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 13 % | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 43 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

Další informace

K dispozici také jako tesa[®] 4338 PV 0 se standardní přilnavostí při odlupování.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04338>