



tesa[®] 54678

Produktové Informace

Výseky na zaslepení otvorů

Produktbeskrivning

Pod označením tesa[®] 54678 jsou výseky z PET hedvábí a kaučukového lepidla. Mají povrchovou úpravou z extrudovaného polyetylénu a s hustotou vláken - 45 vláken na palec. Výseky se dodávají na žlutém lesklém papíru.

Charakteristika

- Very good conformability to complex geometries
- Secure adhesion on almost any substrates
- High abrasion, puncture, and ageing-resistance
- Repositionable

Aplikace

Použití na montážní lince na exteriérové a interiérové zaslepování otvorů na různých místech karosérie.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE extrudovaná textilie | • Celková tloušťka | 250 μm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 8 % | • Odolnost vůči oděru | dobré |
| • Síla přetržení | 50 N/cm | • Rovné příčné přetržení | dobré |
| • Hand tearability | velmi dobré | • Teplotní odolnost (30 min) | 95 °C |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 45 count per square inch | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|-----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.25 N/cm |
|----------------------|-----------|

Další informace

Doporučujeme náš skladový sortiment, který zahrnuje tyto rozměry výseků:
kolečka: 19 / 30 / 40 / 50 mm průměr

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54678>



tesa[®] 54678

Produktové Informace

Další informace

tesa[®] 54678 je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54678>