



tesa[®] PRO 74662 STRONG Duct Tape

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE fólie s PET filamentem	• Celková tloušťka	215 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	19 %	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Síla přetržení	40 N/cm	• Odvíjecí síla n/cm	2 N/cm
• Bez rozpouštědel	ano	• Okamžitá lepidlost	velmi dobré
• Hand tearability	velmi dobré	• Rovné příčné přetržení	dobré
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 count per square inch	• Snadno odstranitelná	ne
• Odolnost proti roztržení	ano	• Snadno popisovatelná	ne
• Odolnost proti UV záření	ano	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, kov
• Odolnost vůči oděru	dobré	• Water resistance	dobré

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na nerovné povrchy	6.5 N/cm	• Přilnavost na ocel	8 N/cm
---------------------------------	----------	----------------------	--------



tesa[®] PRO 74662 STRONG Duct Tape

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=74662>