



tesa® 64621 Industri

Produkt Information

Transparent dobbelklæbende tape



Produktbeskrivelse

tesa® 64621 er en transparent dobbelklæbende PP-tape med en klæber af syntetisk gummi (hotmelt). Klæberen er uden opløsningsmidler og har en høj gribeevne.

tesa® 64621 er beskyttet af et silikoneret dækpapir.

Egenskaber

- With the hotmelt adhesive, tesa® 64621 is solvent free and offers a very high tack.
- tesa® 64621 is protected by a siliconized paper liner.

Ansøgning

- Hurtig og sikker fiksering
- Montering af dekorations- og emballagematerialer
- Fastgørelse af folier, tekstiler, papir og plastikmaterialer.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farve	Transparent
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	70 µm
• Total tykkelse	90 µm	• Vægt (Liner)	78 g/m ²

Egenskaber

• Brudforlængelse	140 %	• Gribeevne	god
• Brudstyrke	45 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 23°C	middelgod
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Statisk skridstyrke ved 40°C	ringe
• Fogging	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	40 °C



tesa[®] 64621

Industri

Produkt Information

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Klæbeevne på PE (Umiddelbart) | 5 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Umiddelbart) | 9 N/cm |
| • Klæbeevne på PE (Efter 14 dage) | 6.5 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage) | 9.5 N/cm |
| • Klæbeevne på PP (Umiddelbart) | 8 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) | 10 N/cm |
| • Klæbeevne på PP (Efter 14 dage) | 9 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 15 N/cm |

Yderligere information

Additional liner variants:
PV6 red MOPP-film, 80µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64621>