



tesa[®] 75505 Transfer 50µm



Produkt Information

50 µm tyk dobbeltklæbende tape, der anvender en modificeret akrylklæber

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4965 Transfer er en fleksibel overføringstape / transfer tape med en tykkelse på 50 µm, der anvender en modificeret akrylklæber. Den er udstyret med vores gennemprøvede og velkendte tesa[®] 4965-klæber, som er transparent, aldersbestandig og har en høj initial klæbekraft. tesa[®] 4965 Transfer giver derfor et rigtig godt øjeblikkeligt greb på ujævne overflader og er velegnet til en lang række anvendelser, f.eks. laminering af lette, tynde materialer. Flere produkter er udstyret med denne unikke og højtydende tesa[®] 4965-klæber, og tilsammen udgør disse produkter Team 4965. Dette sortiment af dobbeltklæbende folietape gør det nemt at vælge den mest effektive tape baseret på kundens krav, produkter og processer. tesa[®] 4965 Transfer 50 µm kan bestilles ved hjælp af bestillingsnummer tesa[®] 75505. Udforsk fordelene ved hele tesa[®] 4965-sortimentet her: <https://www.tesa.com/da-dk/industri/generelle-applikationer/montering/sortiment-4965-serien>

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

Vigtigste egenskaber:

- Fremragende fleksibilitet på grund af overføringstapens design
- Høj initial klæbekraft på en lang række forskellige materialer
- Meget god temperatur- og fugtbestandighed
- Gode egenskaber til udstansning

Anvendelser

tesa[®] 4965 Transfer er velegnet til montering og laminering af fleksible materialer og lette dele.

Eksempler på anvendelser omfatter:

- Montering af lette dele og materialer
- Montering af skum, filt, stof og tekstiler
- Laminering af isoleringsmaterialer
- Montering af gulvsystemer
- Montering af membrankontakter
- Splejsning

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75505>



tesa[®] 75505

Transfer 50µm

Produkt Information

Anvendelser

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Ingen	• Linerfarve	Brun/blå logo
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Linertykkelse	70 µm
• Linertype	Glassine	• Vægt (Liner)	80 g/m ²
• Farve	Transparent		

Egenskaber

• Aldersbestandighed (UV)	god	• Statisk skridstyrke ved 23°C	meget god
• Bestandig over for blødgørere	god	• Statisk skridstyrke ved 40°C	meget god
• Fugtbestandighed	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	200 °C
• Gribeevne	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C
• Kemikaliebestandig	god	• Temperature resistance min.	-40 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	8 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	2 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	9 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	4 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	7 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	7 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	7.5 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	9 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	9 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	7 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	9.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	11 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	2 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	8 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	3.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	8.5 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	7 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)	8 N/cm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75505>



tesa[®] 75505

Transfer 50µm

Produkt Information

Yderligere information

Typen af liner: PV12: transparent PET-liner (75 µm; 105 g/m²) PV20: brunt liner med påtrykt logo (70 µm; 80 g/m²)

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75505>