



tesa® 51108

Produkt Information



Afdækningsfilm af PET til brug ved høje temperaturer

Produktbeskrivelse

tesa® 51108 består af et rygmateriale af polyester og af et termohærdende klæbestof, der giver optimal ydeevne på eksklusive malerarbejder.

51108 er temperaturbestandig og har en høj elastisk styrke, hvilket gør den ideel til to-farvet maling af karosserier, særligt hvis der skal laves lange lige linjer.

- PET-Filmen kan fjernes uden overrivning efter tørring
- fjernes uden at efterlade klæberester

Anvendelser

Afdækning & Design, til mange forskellige fineline anvendelser

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 54 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|----|
| • Brudstyrke | 47 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egnede til udstansning | Ja | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51108

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51108>