




tesa® 60418

Produkt Information



Tynd pakketape med genanvendt PET med klæber af syntetisk gummi

Produktbeskrivelse

tesa® 60418 er en mere bæredygtig pakketape til lette til mellemtunge papkasser med et samlet genanvendt indhold på 60%.

tesa® 60418 består af en smelteklæber af syntetisk gummi og et meget tyndt bæremateriale af polyester, som består af 85% genbrugsmateriale. Bærematerialets overlegne egenskaber gør tesa® 60418 både tynd og fleksibel – og alligevel rivefast. Tapen har en lav afrulningskraft og en særdeles god øjeblikkelig lukkeevne, hvilket gør den ideel til automatiserede processer.

tesa 60418 er et fremragende valg til emballeringsopgaver i stor skala, hvor både effektivitet og bæredygtighed er en afgørende faktor.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Til papkasser op til 25 kg
- Rivefast bæremateriale, men alligevel tynd og fleksibel
- Ideel til automatiserede emballageprocesser
- Nem afrulning
- Færre rulleskift på grund af større rullelængde

Anvendelser

- Kartonlukning til lette og mellemtunge papkasser
- Manuel og automatiseret anvendelse med lange maskinruller

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET	• Syntetisk gummi	Ingen
• Biobaseret (indhold af biokulstof)	85 %	• Total tykkelse	36 µm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60418>



tesa® 60418

Produkt Information

Produktsortiment

- Tilgængelige farver transparent, brun, hvid

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Brudforlængelse | 120 % | • Hand tearability | Nej |
| • Brudstyrke | 38 N/cm | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Automatisk påsætning | Ja | • Silent unwinding | Nej |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Trykbar | Nej |

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 6 N/cm

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

Yderligere information

Det er bedst at påføre tapen ved stuetemperatur. Når tesa® 60418 er påført, fungerer tapens ydeevne inden for det normale temperaturområde under typiske forsendelses- og opbevaringsforhold.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60418>