



tesa[®] 62906 PV13



Produkt Information

Doppelseitiges Schaumklebeband

Produktbeschreibung

tesa[®] 62906 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. Die Hauptmerkmale von tesa[®] 62906 sind:

- Hohe Sofort- und Endklebkraft für sichere Verklebungen
- Anschließbarer Schaumträger, der auch Design-Toleranzen z.B. bei unebenen Untergründen kompensiert
- Exzellente Temperaturbeständigkeiten
- Exzellente Stanzbarkeit

Anwendung

Verkleben von Emblemen und Schriftzügen im Automobilbau

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum | • Dicke | 600 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | • Farbe | schwarz |
| • Art der Abdeckung | PET | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| • Reißdehnung | 320 % | • Statische Scherfestigkeit bei 70°C | gut |
| • Reißkraft | 11 N/cm | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 110 °C |
| • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |

Klebkraft

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| • auf ABS (initial) | 6 N/cm | • auf PET (nach 14 Tagen) | 19 N/cm |
| • auf ABS (nach 14 Tagen) | 19 N/cm | • auf Stahl (initial) | 18 N/cm |
| • auf PC (nach 14 Tagen) | 19 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 19 N/cm |



tesa[®] 62906 PV13

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=62906>