



tesa® ACXplus 7808 Black Line



Produkt Information

800 µm dickes, doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 7808 ist ein tiefschwarzes Acrylatschaum-Klebeband für die Verklebung von Anbauteilen im Aussenbereich. Die aussergewöhnliche Kälteschlag-Beständigkeit basiert auf einem Acrylatschaum-Kern und gewährleistet eine zuverlässige Verklebung auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Aufgrund seiner viskoelastischen Eigenschaften absorbiert tesa® ACX^{plus} 7808 hervorragend statische und dynamische Scherbelastungen. Extreme physikalische Belastungen, hervorgerufen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien, können dadurch auch bei tiefen Temperaturen ausgeglichen werden.

Eigenschaften:

- Visko-elastischer Acrylatschaumkern kompensiert unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien
- Hervorragende Kälteschlag-Beständigkeit
- Tiefschwarze Farbe für verbessertes Erscheinungsbild und höchste Designfreiheit
- Geschlossenzelliger Acrylatschaumkern dichtet zuverlässig gegen Wasser ab
- Hohe UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anwendung

Permanente Verklebungen am Fahrzeug aussen, z.B.

- Anbauteile wie Schweller und Einstiegsleisten
- Embleme
- Spoiler
- Antennen
- Blenden

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | geschäumtes Acrylat | • Dicke | 800 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | tiefschwarz |
| • Art der Abdeckung | PE/PP protection film | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 1400 % | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut | | |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=07808>



tesa® ACXplus 7808 Black Line

Produkt Information

Klebkraft

- auf ABS (nach 3 Tagen) 22 N/cm
- auf Stahl (nach 3 Tagen) 26 N/cm

Weitere Informationen

PV 25 = weißer, PE-beschichteter Papierliner, silikonisiert

PV 29 = blauer Folienliner, geeignet sowohl für selbstklebende als auch für anzuschweißende Anfassers

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=07808>