



tesa[®] 58328

Produkt Information



tesa[®] 58328

Produktbeschreibung

tesa[®] 58328 ist ein 2000 µm dickes wärmeleitendes Pad.

Dieses wärmeleitende Produkt auf Acrylatbasis mit seinen wärmeleitenden Füllstoffen bietet eine hohe Wärmeleitfähigkeit, wenn es zu Wärmeübertragungszwecken zwischen Wärmequelle und Kühlkörper angebracht wird.

Es bietet auch ausgezeichnete elektrische Isolier- sowie flammhemmende Eigenschaften.

Anwendung

Bei Anwendung zur Wärmeübertragung zwischen Wärmequelle und Kühlkörper:

- Antriebsbatterie zwischen Modul und Kühlsystem
- Leistungselektronik zwischen Chips
- , Platine und Kühlkörper

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	ohne	• Farbe	weiß
• Klebmasse	Acrylat	• Dicke der Abdeckung	75 µm
• Art der Abdeckung	PET-Film	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Dicke	2000 µm		

Produktsortiment

• verfügbare Abmessungen	Log roll, A4 sheet	• verfügbare Stärken/Dicke	2000
• verfügbare Farben	weiß		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Abrollkraft der Abdeckung	leicht	• Temperaturbeständigkeit (-40°C)	sehr gut
• Dichte	1,88 g/cm ³	• Temperaturbeständigkeit (125°C)	sehr gut
• Durchschlagsspannung	15 KV	• Temperaturbeständigkeit	150 °C
• Härte - Shore 00	85 STK	kurzfristig	
• Schwerentflammbarkeit	V0	• Wärmeleitfähigkeit z-Richtung	2 W/mK

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=58328>



tesa[®] 58328

Produkt Information

Klebkraft

- Haftung auf Al (20min @ RT, 90°) 0,7 N/cm
- auf Stahl (initial) 0,57 N/cm
- Haftung auf Stahl (20min @ RT, 90°) 0,57 N/cm

Lagerbedingungen

Lagerbedingungen

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Weitere Informationen

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als Durchschnittswerte oder typische Werte zu betrachten und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=58328>