



tesa[®] Professional 51960

Profi-Verlegeband, ablösbar

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | PP-Film, faserverstärkt | • Dicke | 248 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | transluzent |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| • Reißdehnung | 80 % | • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | mittel |
| • Reißkraft | 30 N/cm | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | niedrig |
| • Anfassklebkraft | gut | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 120 °C |
| • Chemikalienbeständigkeit | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut | • Weichmacherbeständigkeit | mittel |

Klebkraft

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|
| • auf PE (initial) | 3 N/cm | • auf Stahl | 4,7 N/cm |
| • auf PE (nach 14 Tagen) | 3,5 N/cm | • auf Stahl (initial) | 4,7 N/cm |
| • auf PE (abged. Seite, n. 14 Tagen) | 5,1 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 6,6 N/cm |
| • auf PE (abgedeckte Seite, initial) | 4,5 N/cm | • auf Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen) | 13,7 N/cm |
| • auf PP (initial) | 3,5 N/cm | • auf Stahl (abgedeckte Seite, initial) | 9 N/cm |
| • auf PP (abgedeckte Seite, initial) | 4,2 N/cm | | |



tesa® Professional 51960 Profi-Verlegeband, ablösbar

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=51960>