



tesa[®] Professional 53799 PV2

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Résistance à la rupture | 77 N/cm | • Résistance à la température | 110 °C |
| • Bords très droits | bon | (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) | |
| • Hand tearability | bon | • Résistance en température (30 mn) | 110 °C |
| • Mailles | 80 count per square inch | • Résistant à l'eau | bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53799>