



tesa[®] 4513

Information Produit



Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|---------|
| • Couleurs disponibles | chamois |
|------------------------|---------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Allongement à la rupture | 3 % | • Hand tearability | oui |
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Packaging Weight | Up to 15 kg |
| • Application automatique | oui | • Sans solvant | oui |
| • Déroulement sans bruit | non | • Silent unwinding | non |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 4513

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04513>