



tesa[®] PRO 74662 STRONG Gewebeband

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-Film mit PET-Filament	• Dicke	215 µm
• Klebmasse	Synthesekautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	19 %	• Gerade Abrisskante	gut
• Reißkraft	40 N/cm	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Abriebfestigkeit	gut	• Lösemittelfrei	ja
• Abrollkraft N/cm	2 N/cm	• Mesh	27 count per square inch
• Anfassklebkraft	sehr gut	• Reißfest	ja
• Beschriftbarkeit	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Einfach zu entfernen	nein	• UV-beständig	ja
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall	• Wasserbeständig	gut

Klebkraft

• auf rauen Untergründen	6,5 N/cm	• auf Stahl	8 N/cm
--------------------------	----------	-------------	--------



tesa[®] PRO 74662 STRONG Gewebeband

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=74662>