



tesa[®] PRO 74613

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	• Klebmasse	Synthesekautschuk
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Dicke	175 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	18 %	• Handreißbarkeit	gut
• Reißkraft	41,5 N/cm	• Klebekraft	Normale Klebkraft
• Abriebfestigkeit	gut	• Lösemittelfrei	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	mittel	• Reißfest	ja
• Chemikalienbeständigkeit	mittel	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=74613>