

72028 Steelmaster



Produkt Information

Schaumstoff Klischeeklebeband: CLASSIC Produktdesign

Produktbeschreibung

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband

Schaumeigenschaften

- Geringe Dickentoleranzen
- Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes

Klebstoffeigenschaften

- Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite
- Guter Halt für montierte Druckplatten
- Ausreichende Demontierbarkeit nach dem Druck
- Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsoberfläche

Zusätzliche Informationen

- Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte)

Produktmerkmale

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics
- Adhesive properties: High tack surface characteristics. Fair plate bonding. Fair plate demounting. Sufficient tape bonding towards sleeve side.
- Additional property: Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted

Anwendung

Montage von 1,14 mm (0,045") und 1,70 mm (0,067") dicken Druckplatten auf Stahl- und Aluminiumzylindern sowie PU und Glasfaser Hülso

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| • Trägermaterial | Polyethylen-Schaum
folienlaminiert | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke | 550 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|------|---------|------|
| • Dickenkategorie | 500 | • Härte | hart |
| • Farbe des Logos | grün | | |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=72028>



72028

Steelmaster

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=72028>