



tesa® 60372

Produkt Information

50µm doppelseitiges schwarzes, elektrisch leitfähiges Vliesband

Produktbeschreibung

tesa® 60372 ist ein schwarzes doppelseitiges, elektrisch leitfähiges Klebeband. Es besteht aus einem elektrisch leitfähigen Vliesträger und einer elektrisch leitfähigen Acrylatklebmasse.

tesa® 60372 zeichnet sich besonders aus:

- Erhöhte elektrische Leitfähigkeit in XYZ-Richtung
- Sehr zuverlässige und stabile Leitfähigkeit auch nach feuchten Hitzebedingungen
- Gute Haftfestigkeit
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit und Anpassung an unebene Oberflächen
- Hervorragende Erdungsleistung bei kleiner Klebefläche
- Schwarze Farbe

Produktmerkmale

- Enhanced electrical conductivity in XYZ-direction
- Highly reliable and stable conductivity even after damp heat conditions
- Good bonding strength
- Great conformability and adjustment to uneven surfaces
- Excellent grounding performance at small bonding area

Anwendung

- EMV-Anwendungen
- Hauptplatine, FPC-Erdung
- Antennenerdung
- Anwendungen für elektrostatische Entladungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	leitendes Vlies	• Farbe	schwarz
• Klebmasse	leitendes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	50 µm
• Art der Abdeckung	PET	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Dicke	50 µm		



tesa[®] 60372

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|----------|
| • Abrollkraft der Abdeckung | leicht | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | sehr gut |
| • Kontaktwiderstand z-Achse (initial) | 0,01 Ohm / square inch | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| • Oberflächenwiderstand x-y-Richtung (Klebstoff) | 0,1 Ohm / square | | |

Klebkraft

- auf Stahl (nach 14 Tagen) 5,6 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60372>