



tesa® 4317

Προϊόντος Information



Ελαφρώς κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης για ψεκασμό χρώματος

Product Description

Το προϊόν είναι λεπτό και εύκαμπτο και, συνεπώς, κατάλληλο για όλες τις γενικές εφαρμογές επικάλυψης, καθώς επίσης εφαρμογές ξήρανσης σε κάμνο θερμοκρασίας έως 80 °C.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- tesa® 4317 is resistant to wet sanding.
- The masking tape is suitable for a wide range of general masking applications without or with subsequent oven-drying up to a temperature of 80°C.
- The fine crepe paper backing is flexible and conformable and is easy to tear by hand.
- Paints and fillers adhere well to the reverse side, preventing any kind of flaking.

Εφαρμογές

Το προϊόν είναι ανθεκτικό στην υγρή αμμοβολή. Τα χρώματα και τα κονιάματα προσκολλούνται καλά στην επίστρωση.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαμμένο μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και εξαρτήματα χρωμίου.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | κρεπαρισμένο χαρτί φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 140 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Hand tearability | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa® 4317

Προϊόντος Information

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.3 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδαιγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04317>