



tesa® 4613

Προϊόντος Πληροφορίες



Υφασμάτινη ταινία για απλές εφαρμογές - διατίθεται σε μαύρο και γκρι χρώμα

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4613 είναι μια υφασμάτινη ταινία γενικής χρήσης. Αποτελείται από ύφασμα PET/ενίσχυση βαμβακερού υφάσματος 27 mesh επικαλυμμένη με κόλλα από φυσικό καουτσούκ.

Η υφασμάτινη ταινία tesa® 4613 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία με τυπικά χαρακτηριστικά μόνωσης σωληνώσεων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά:

- καλή πρόσφυση ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες
- εύκολη στο σχίσιμο με το χέρι
- υδραπωθητική
- εύκαμπτη

Εφαρμογές

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές - ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες * Στερέωση προστατευτικών μεμβρανών * Σφράγιση σωληνώσεων * Στερέωση, σήμανση και συσκευασία * Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε βαμμένες επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 180 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 18 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Hand tearability | καλή | • Πλέγμα | 27 count per square inch |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.3 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4613

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04613>