



tesa® 4323

Προϊόντος Πληροφορίες



Χαρτοταινία επικάλυψης γενικής χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4323 αποτελεί κομψά κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης με συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Το υπόστρωμα από χαρτί κρεπ διασφαλίζει την καλή προσαρμοστικότητα.
- Το συγκολλητικό σύστημα από φυσικό καουτσούκ προσφέρει καλή προσκόλληση σε πολλαπλές επιφάνειες καθώς και καλή πρόσφυση.
- Η ταινία κάλυψης προσφέρει εξαιρετική αγκύρωση του χρώματος, καθιστώντας την κατάλληλη για βαφή με ψεκασμό ελαφρού τύπου.

Εφαρμογές

Το προϊόν είναι κατάλληλο για γενικές εφαρμογές: επικάλυψη, συγκράτηση, σφράγιση, στερέωση, συσκευασία μικρού βάρους κτλ.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 125 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 33 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 60 °C |
| • Hand tearability | πολύ καλή | | |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa[®] 4323

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 2.8 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Τώρα
διαθέσιμη και σε μαύρο χρώμα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04323>