



tesa® 62455

Προϊόντος Πληροφορίες



Αφρώδης ταινία PE διπλής όψης 1000μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62455 είναι αφρώδης ταινία PE διπλής όψης για ποικίλες εφαρμογές στερέωσης. Κατασκευάζεται από ευπροσάρμοστο αφρό PE μέσης πυκνότητας και είναι εφοδιασμένη με ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Ακρυλική κόλλα για άμεση κόλληση σε πολλά υποστρώματα
- Θερμοκρασία κόλλησης έως -10°C
- Πλήρως κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους: Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, το νερό και το πέρασμα του χρόνου
- Πολύ καλή απορρόφηση ψυχρού σοκ

Εφαρμογές

Τα παραδείγματα εφαρμογών στερέωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

- Λωρίδες ετικετών τιμής για σούπερ μάρκετ
- Διακοσμητικές προστατευτικές σίτες αλουμινίου σε ηλεκτρικές συσκευές
- Διακοσμητικά πλαίσια για εφαρμογή σε παράθυρα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | • Χρώμα | Λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 260 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |



tesa® 62455

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm |

Πρόσθετες πληροφορίες

PV14 = λευκή επίστρωση χαρτιού // PV39 = γαλάζια επίστρωση μεμβράνης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62455>