



tesa® 4970

Información Producto



Cinta doble faz fílmica blanca

Descripción del producto

tesa® 4970 es una cinta doble faz blanca de 240 µm con soporte de PVC y adhesivo acrílico.

Características

- Excelente combinación de alto tack y adhesión inmediata
- Alto peso del recubrimiento para una buena adhesión en superficies rugosas o polvorientas
- Aptitud total para aplicaciones a largo plazo

Aplicación

- Montaje de perfiles de plástico y madera
- Montaje de puntos de venta y displays
- Montajes de señales

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 225 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 20 % | • Resistencia a los químicos | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 38 N/cm | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C | bueno |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | medio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 70 °C | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C | • Tack | muy bueno |
| • Resistencia a los plastificantes | muy bueno | • Temperature resistance min. | -40 °C |



tesa[®] 4970

Información Producto

Adhesión a los valores

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • Adhesión sobre ABS (inicial) | 13.4 N/cm | • Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 11.9 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 14.4 N/cm | • Adhesión sobre PP (inicial) | 9.7 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 11.5 N/cm | • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 10.8 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 12.6 N/cm | • Adhesión sobre PS (inicial) | 14.7 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (inicial) | 16.2 N/cm | • Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 15.2 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 16.9 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 12.4 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 8.5 N/cm | • Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 16.6 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 9.1 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial) | 13 N/cm |
| • Adhesión sobre PET (inicial) | 11.5 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 13.6 N/cm |

Información adicional

Hay también una versión con liner extendido, tesa[®] 7149.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04970>