



tesa® 4900

Información Producto



Cinta de transferencia

Descripción del producto

tesa® 4900 es una cinta que se caracteriza por ser únicamente de adhesivo, sin soporte. El adhesivo es acrílico y transparente. Además es resistente al envejecimiento, a altas temperaturas y tiene un tack inicial alto.

Características

- El adhesivo es transparente, resistente al envejecimiento y tiene una alta pegajosidad inicial.
- tesa® 4900 también soporta temperaturas elevadas.

Aplicación

- Empalme de papel y bobinas de film, en especial empalmes al vuelo.
- Montaje de displays y afiches.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	ninguno	• Color del protector	marrón
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor del protector	71 µm
• Tipo de protector	glassine	• Gramaje del protector	80 g/m ²
• Espesor total	50 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la humedad	bueno	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	medio
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	medio
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	muy bueno
• Resistencia a los plastificantes	medio	• Tack	muy bueno
• Resistencia a los químicos	muy bueno		



tesa® 4900

Información Producto

Adhesión a los valores

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • Adhesión sobre ABS (inicial) | 2.9 N/cm | • Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 3.7 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 4.6 N/cm | • Adhesión sobre PP (inicial) | 1.3 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 2.7 N/cm | • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 2.6 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 3.1 N/cm | • Adhesión sobre PS (inicial) | 3.1 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (inicial) | 3.1 N/cm | • Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 3.8 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 5 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 2.7 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 0.8 N/cm | • Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 5.6 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 1 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial) | 3.4 N/cm |
| • Adhesión sobre PET (inicial) | 2.4 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 3.8 N/cm |

Información adicional

La cinta puede ser aplicada manualmente o con el dispensador tesa 6013.

Disponible con bobinado al revés.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04900>