



# tesa<sup>®</sup> 5938

## Información De Producto Information



Cinta de doble cara de tejido 90µm

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 5938 es una cinta negra para instalación de moquetas. Consiste en un fuerte soporte de tejido de PET en combinación con un sistema diferencial de adhesivo de caucho sintético.

#### El adhesivo

especial formulado en el lado abierto combina un alto poder de unión inicial con una capacidad de ser retirado sin residuos hasta 14 días de las superficies más comunes. (¡Necesita ser probado antes de su uso!)

#### Características principales:

- Muy buena adhesión inicial a una amplia de superficies.
- Excelente conformidad debido al respaldo flexible y resistente de tela de PET.
- Color negro para garantizar una unión invisible con alfombras oscuras.
- Se corta con la mano.

### Aplicaciones

- Colocación temporal de moquetas durante ferias, exposiciones y convenciones.
- Montaje de suelos.
- Montaje de piezas y materiales ligeros.
- Empalmes de materiales.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	tejido	• Color	negro
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	amarillo
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	69 µm
• Epesor total	190 µm		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=05938>



# tesa<sup>®</sup> 5938

## Información De Producto Information

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Resistencia a productos químicos	bueno
• Fuerza de tensión	80 N/cm	• Resistencia al corte a 70°C	bueno
• Resistencia a la humedad	bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia al suavizante	bueno
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C	• Tack	muy bueno

### Valores de adhesión

• I Metal (inicial)	8 N/cm	• I Metal (lado cubierto, después de 14 días)	14 N/cm
---------------------	--------	-----------------------------------------------	---------

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=05938>