




# tesa<sup>®</sup> 88720

## Optically Clear Adhesive



### Información Producto

Adhesivo ópticamente transparente de 500 µm para automoción

### Descripción del producto

La solución 887xx Automotive OCA ofrece una amplia gama de espesores junto con una fiabilidad y una cobertura de los bordes de tinta excelentes.

Se trata de una solución probada con buenos resultados en apilamientos de laminación de vidrio/polarizador. También es adecuada para laminaciones de pantallas grandes y curvas.

### Características

- PSA
- Alta transmitancia y baja turbidez
- Liner de retirada suave y fácil
- Unión de alta resistencia
- Relleno equilibrado de huecos en la industria de la transformación
- Excelente resistencia a la temperatura, la humedad y los rayos UV

### Aplicaciones

- Laminación de pantallas para automoción
- Vidrio curvado
- Otras integraciones ópticas

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	ninguno	• Color del protector	transparente
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	500 µm
• Tipo de liner	PET	• Espesor del tight release del protector	100 µm
• Epesor total	500 µm	• Espesor del easy release del protector	75 µm
• Color	transparente		



# tesa<sup>®</sup> 88720

## Optically Clear Adhesive

### Información Producto

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                   |           |  |           |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------|
| • Haze <                          | 0.001 %   | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 105 °C    |
| • Índice de refracción            | 1.48      | • Resistencia al envejecimiento (UV)         | bueno     |
| • Release del protector - externo | fácil     | • Tack                                       | muy bueno |
| • Release del protector - interno | duro      | • Transmitancia (380 - 780nm) >              | 99.5 %    |
| • Resistencia a la humedad        | muy bueno |  |           |

#### Adhesión a los valores

- Adhesión al Cristal (inicial) 11 N/cm

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=88720>