



tesa® 6965

Toote Teave



Kaitsekile kiireks eemaldamiseks mõeldud väljaulatuva osaga kahepoolne kileteip

Toote kirjeldus

tesa® 6965 koosneb läbipaistvast PET-kilest ja liimainesüsteemist ning selles on ühendatud hea nakkuvus suure nihketugevusega. Teip on eriti vastupidav plastifikaatorite toimele ja tagab tugeva liimühenduse isegi kõrgemal temperatuuril.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- ABS-plastosade paigaldamine autotööstuses
- Kummi-/EPDM-profiilide paigaldamine
- Dekoratiivsete profiilide ja ehisdetailide paigaldamine mööblitööstuses
- Pappkastide sulgemine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | PET-kile | • Kogupaksus | 205 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | läbipaistev |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 50 % | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 20 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | väga hea |
| • Kemikaalikiindlus | keskmine | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 200 °C |
| • Niiskuskindlus | väga hea | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 100 °C |
| • Pehmendikiindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |



tesa[®] 6965

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	10.3 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	12 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	6.8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	9.2 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	7.9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	10.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	10.6 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	12.6 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	12 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	14 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	8.7 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	5.8 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	6.9 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	11.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9.2 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	11.8 N/cm

Lisateave

Kaitsekile variandid

- – pruun pärgamiinpaber (71 µm)
- – MOPP hõõrdkate (80 µm)

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=06965>