



tesa® 4934

Toote Teave



Kahepoolne tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4934 on kahepoolne tekstiilteip, sünteetilisest kautšukist paksu liimikihi ja pärgamiinlaineriga. Sünteetilisest kautšukist liim ei sisalda lahusteid, saavutab lõpliku nakkuvuse kiiresti ning kinnitub hästi mitme pinna külge. tesa® 4934 on üldotstarbeline kinnitusteip, mida on kerge käega rebida. See kahepoolne teip talub lühiajaliselt temperatuuri kuni 60 °C ning pikaajaliselt kuumust kuni 40 °C. Teip pakub head kaitset niiskuse vastu. Tänu painduvusele ja paksule liimikihile sobib see eriti hästi karedatele, kiulistele pindadele paigaldamiseks.

Rakendused

- tesa® 4934 on üldotstarbeline kinnitusteip, mida kasutatakse tööstuses mitmeti
- Kahepoolne tekstiilteip sobib eriti hästi karedatele, kiulistele pindadele paigaldamiseks nagu nt vaipkatete kinnitamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie | • Kogupaksus | 200 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Värvus | valge |
| • Kattepaberi tüüp | pärgamiin | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 20 % | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (70 °C) | madal |
| • Nake | väga hea | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 60 °C |
| • Niiskuskindlus | keskmine | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 40 °C |
| • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |

Adhesioon

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 8 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 14 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (14 päeva pärast) | 8.5 N/cm | • Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast) | 22.5 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 16 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 14.5 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 24.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 24 N/cm |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04934>



tesa[®] 4934

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04934>