



# tesa<sup>®</sup> 62520

Toote Teave



2000 µm paksume kahepoolne PE-vahtplastteip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 62938 on kahepoolne PE-vahtplastteip üldisteks montaažirakendusteks. Teip koosneb väga suure kohandusvõimega, suletud kargstruktuuriga PE-vahtplastist aluskihist ja kleepuvast akrüüllimist.

Toote eelised:

- Hea nake tugevalt struktuuritud pindadel
- Universaalne liim koheseks nakkeks väga erinevatel pindadel
- Sobib täielikult välistingimustes kasutamiseks: Ultraviolet-, vee- ja vananemiskindel
- Tugev kohene nake ka väikese liitesurve puhul
- Leevendab väga hästi külmasildade toimet

tesa<sup>®</sup> 62938 on kahepoolne PE-vahtplastteip üldisteks montaažirakendusteks. Teip koosneb väga suure kohandusvõimega, suletud kargstruktuuriga PE-vahtplastist aluskihist ja kleepuvast akrüüllimist.

Toote eelised:

- Hea nake tugevalt struktuuritud pindadel
- Universaalne liim koheseks nakkeks väga erinevatel pindadel
- Sobib täielikult välistingimustes kasutamiseks: Ultraviolet-, vee- ja vananemiskindel
- Tugev kohene nake ka väikese liitesurve puhul
- Leevendab väga hästi külmasildade toimet

## Funktsioonid

- Good adhesion on strongly structured surfaces
- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- High immediate adhesion even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption
- It consists of a highly conformable closed cell PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

## Rakendused

\*Aknaliistud

\*Raampuud

\*Tolmu- ja niiskuskaitsetihendid

\*Uste dekoratiivelemendid



# tesa<sup>®</sup> 62520

## Toote Teave

### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

### Toote ehitus

- |                     |                   |              |            |
|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen   | • Kogupaksus | 2000 µm    |
| • Liimi tüüp        | rikastatud akrüül | • Värvus     | must/valge |

### Omadused / jõudlusväärtused

- |                     |           |                                   |          |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus      | 170 %     | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine |
| • Tõmbetugevus      | 10.2 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Kemikaalikiindlus | väga hea  | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C    |
| • Nake              | keskmine  | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C    |
| • Niiskuskindlus    | väga hea  | • Vananemiskindlus (UV)           | keskmine |
| • Pehmendikiindlus  | keskmine  |                                   |          |

### Väärtuste järgimine

- |  |        |                                       |        |
|--|--------|---------------------------------------|--------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne)                | 6 N/cm | • Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)    | 6 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)         | 6 N/cm | • Nakkuvus PPga (esialgne)            | 6 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)        | 6 N/cm | • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)     | 6 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast) | 6 N/cm | • Nakkuvus PSga (esialgne)            | 6 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (esialgne)                 | 6 N/cm | • Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)     | 6 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)          | 6 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne)           | 6 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (esialgne)                 | 2 N/cm | • Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)    | 6 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)          | 2 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne)        | 6 N/cm |
| • Nakkuvus PETga (esialgne)                | 6 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 6 N/cm |

### Lisateave

Eemaldamist takistav nake:

Voodri variandid:

- PVO pruun pärgamiin (71 µm)
- PV10 punane läbipaistev PP-kile (120 µm)
- saab eemaldada otsekohe: vahtu teraselt, alumiiniumilt, ABS-ilt, PC-ilt, PS-ilt, PET-ilt, PVC-ilt
- 14 päeva pärast: vahtu teraselt, alumiiniumilt, ABS-ilt, PC-ilt, PS-ilt, PET-ilt, PVC-ilt, PE-ilt, PP-ilt

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62520>



# tesa<sup>®</sup> 62520

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62520>