



tesa® 62520

Toote Teave



2000 µm paksume kahepoolne PE-vahtplastteip

Toote kirjeldus

tesa® 62938 on kahepoolne PE-vahtplastteip üldisteks montaažirakendusteks. Teip koosneb väga suure kohandusvõimega, suletud kärgstruktuuriga PE-vahtplastist aluskihist ja kleepuvast akrüülliimist.

Toote eelised:

- Hea nake tugevalt struktuuritud pindadel
- Universaalne liim koheseks nakkeks väga erinevatel pindadel
- Sobib täielikult välistingimustes kasutamiseks: Ultravioleti-, vee- ja vananemiskindel
- Tugev kohene nake ka väikese liitesurve puhul
- Leevendab väga hästi külmasildade toimet

tesa® 62938 on kahepoolne PE-vahtplastteip üldisteks montaažirakendusteks. Teip koosneb väga suure kohandusvõimega, suletud kärgstruktuuriga PE-vahtplastist aluskihist ja kleepuvast akrüülliimist.

Toote eelised:

- Hea nake tugevalt struktuuritud pindadel
- Universaalne liim koheseks nakkeks väga erinevatel pindadel
- Sobib täielikult välistingimustes kasutamiseks: Ultravioleti-, vee- ja vananemiskindel
- Tugev kohene nake ka väikese liitesurve puhul
- Leevendab väga hästi külmasildade toimet

Rakendused

*Aknaliistud

*Raampuud

*Tolmu- ja niiskuskaitsetihendid

*Uste dekoratiivelemendid

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüeen | • Kogupaksus | 2000 µm |
| • Liimi tüüp | rikkastatud akrüül | • Värvus | must/valge |



tesa® 62520

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

Katkevenivus	170 %	keskmene
Tõmbetugevus	10.2 N/cm	80 °C
Kemikaalikindlus	väga hea	80 °C
Nake	keskmene	keskmene
Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmene	

Adhesioon

Nakkuvus ABSga (esialgne)	6 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	6 N/cm
Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	6 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	6 N/cm
Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	6 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	6 N/cm
Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	6 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	6 N/cm
Nakkuvus PCga (esialgne)	6 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	6 N/cm
Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	6 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	6 N/cm
Nakkuvus PEga (esialgne)	2 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	6 N/cm
Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	2 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	6 N/cm
Nakkuvus PETga (esialgne)	6 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	6 N/cm

Lisateave

Eemaldamist takistav nake:

Voodri variandid:

- PVO pruun päärgamiin (71 µm)
- PV10 punane läbipaistev PP-kile (120 µm)
- saab eemaldada otsekohe: vahtu teraselt, alumiiniumilt, ABS-ilt, PC-ilt, PS-ilt, PET-ilt, PVC-ilt
- 14 päeva pärast: vahtu teraselt, alumiiniumilt, ABS-ilt, PC-ilt, PS-ilt, PET-ilt, PVC-ilt, PE-ilt, PP-ilt



tesa® 62520

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tööstavad nöudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtsusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62520>