



tesa® 4943

Toote Teave



kahepoolne teip heiealusel

Toote kirjeldus

tesa® 4943 on kahepoolne teip, mis koosneb heiealusel materjalist ja lahustipõhisest kleepuvast akrüüllimainest. Tagab suure kohese nakkuvuse ja hea nihketugevuse.

Funktsioonid

- It provides a high initial tack and a good shear resistance.

Rakendused

- Nahk-, tekstiil- ja vahtmaterjalide lamineerimine
- Kergete esemete, nagu märkide, katete ja nimesiltide paigaldamine
- Kottide ja ümbriste sulgemine
- Jätkamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| • Põhimiku materjal | laus- | • Värvus | läbikumav |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kattepaberi paksus | 120 µm |
| • Kattepaberi tüüp | PEga kaetud paber | • Kattepaberi värvus | valge |
| • Kogupaksus | 100 µm | • Liimaine tüüp (kaetud külj) | rikastatud akrüül |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 2 % | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 9 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Hägusus | keskmine | • Staatiline nihkekindlus (70 °C) | keskmine |
| • Kemikaalikiindlus | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 100 °C |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 70 °C |
| • Niiskuskindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |



tesa[®] 4943

Toote Teave

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	6.6 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	5.4 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	7.1 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	6.9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	3.6 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	6.1 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	4.2 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	10.8 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	7.7 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	5.5 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	7.1 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	8.1 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	4.6 N/cm		

Lisateave

Liner variants:

PV0 white PE coated paper plain

PV4 white PE coated paper with blue tesa logo

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04943>