



tesa® 4943

Toote Teave



kahepoolne teip heiealusel

Toote kirjeldus

tesa® 4943 on kahepoolne teip, mis koosneb heiealusel materjalist ja lahustipõhisest kleepuvast akrüüllimainest. Tagab suure kohese nakkuvuse ja hea nihketugevuse.

Rakendused

- Nahk-, tekstiil- ja vahtmaterjalide lamineerimine
- Kergete esemete, nagu märkide, katete ja nimesiltide paigaldamine
- Kottide ja ümbriste sulgemine
- Jätkamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| • Põhimiku materjal | laus- | • Värvus | läbikumav |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kattepaberi paksus | 120 µm |
| • Kattepaberi tüüp | PEga kaetud paber | • Kattepaberi värvus | valge |
| • Kogupaksus | 100 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 2 % | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 9 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (70 °C) | keskmine |
| • Kemikaalikiindlus | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 100 °C |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 70 °C |
| • Niiskuskindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine | | |



tesa[®] 4943

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	6.6 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	5.4 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	7.1 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	6.9 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	3.6 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	6.1 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	4.2 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	10.8 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	7.7 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	5.5 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	7.1 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	8.1 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	4.6 N/cm		

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04943>