



tesa HAF[®] 8440

Toote Teave



40 µm läbikumav HAF-paigaldusteip

Toote kirjeldus

tesa[®] HAF 8440 on termiliselt aktiveeritav kahepoolne läbikumav kile, mis põhineb termoplastsel kopolüamiidil.

- Eriomadused
- * Kiipmoodulite usaldusväärsed liimühendused
- Sobib PVC-, ABS- ja PC-kaartide korral
- Hea töödeldavus kõikidel tavapärastel koosteliinidel
- Hea vananemiskindlus
- Ei ole koostatud kaardil nähtav

Rakendused

tesa[®] HAF 8440 on spetsiaalselt välja töötatud kiipmoodulite sisestamiseks kiipkaartidesse.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------|
| • Põhimiku materjal | ei | • Kattepaperi tüüp | pärgamiin |
| • Liimi tüüp | kopolüamiid | • Kogupaksus | 40 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- Ühenduse tugevus 12 N/mm²

Lisateave

Tehnilised soovitusel

- alustades kasutage parameetrite järgmisi soovituslikke väärtusi. Arvestage, et optimaalsed parameetrid olenevad suurel määral masina tüübist, auto keres kasutatud materjalidest ning kiipmoodulitest, samuti kliendi nõuetest.
- 1. Eelnev lamineerimine
- lamineerimise ajal kaetakse moodulivöö kleeplindi kihiga. Seda etappi võib teha kas masinkooste abil või autonoomselt. Eelnev lamineerimine ei mõjuta kleeplindi säilivusaega.
- Masina seadistus
- Temperatuur: 130–140 °C
- Surve: 2–3 bar
- Aeg: 1,5–2,5 m/min
- 2. Mooduli sisestamine
- sisestamise ajal stantsitakse eellamineeritud moodulid moodulivööst välja, positioneeritakse kaardi süvendi kohale ning temperatuuri ja surve abil tagatakse püsiv liimühendus kaardiga. Selles etapis on täpne käitlemine kasutatavast koosteliinist. Kasutada võib nii ühe- kui ka mitmeetapilist meetodit. Tänapäeval on tavapärane mitmeetapiline meetod.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=08440>



tesa HAF[®] 8440

Toote Teave

Lisateave

- Üheetapiline protsess – masina seadistus
- Temperatuur1: 180–220 °C
- Surve: 65 N/moodul
- Aeg: 1,5 s
- Mitmeetapiline protsess (2 või enam kuumstantsi) – masina seadistus
- Temperatuur1: 180–220 °C
- Surve: 65 N/moodul
- Aeg: 2 × 0,7 s / 3 × 0,5 s
- 1 Temperatuur on mõõdetud kuumpressi templis. Eri materjalist kaartide korral soovitame kasutada eri temperatuure.
- PVC: 180–190 °C
- ABS: 180–190 °C
- PET: 190–200 °C
- PC: 200–220 °C
- Kiipmoodulite koostetoimingust erineva kasutuse korral tuleb masinal kasutada erinevaid parameetreid.
- tugevus saadi standardsetes laboritingimustes. Väärtus on lubatud vahemikus ja seda kontrollitakse iga tootepartii puhul (materjal: söövitatud alumiiniumist proovikeha / liimühenduse tingimused: temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min).
- Ladustamistingimused peavad vastama tesa[®] HAFi säilivusaja kontseptsioonile.

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=08440>