



tesa[®] 4900

Toote Teave



kahepoolne teip alusmaterjalita

Toote kirjeldus

tesa[®] 4900 koosneb läbipaistvast akrüüllimainest. Liimaine on vananemiskindel ja suure alnakkuvusega. tesa[®] 4900 on temperatuurikindel.

Rakendused

- Paberi- ja kilerullide jätkamine
- Stendide ja postrite paigaldamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| • Põhimiku materjal | ei | • Kattepaberi mass | 80 g/m ² |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kattepaberi paksus | 71 µm |
| • Kattepaberi tüüp | pärgamiin | • Kattepaberi värvus | pruun |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Kemikaalikindlus | väga hea | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmine |
| • Nake | väga hea | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 200 °C |
| • Niiskuskindlus | keskmine | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C |
| • Pehmendikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | väga hea |
| • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine | | |



tesa[®] 4900

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	2.9 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	3.7 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	4.6 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	1.3 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	2.7 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	2.6 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	3.1 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	3.1 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	3.1 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	3.8 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	5 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	2.7 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	0.8 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	5.6 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	1 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	3.4 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	2.4 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	3.8 N/cm

Lahtiütlus

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04900>