



tesa[®] 4600 Xtreme Conditions HD



Toote Teave

Isevulkaniseeruv silikoonteip rasketesse oludesse

Toote kirjeldus

tesa[®] 4600 Xtreme Conditions HD on üks tesa kvaliteetsetest teipidest. See on tugev isevulkaniseeruv silikoonteip, mis hermetiseerib ilma liimaineta. Seda kasutatakse teibi mitmekihilisel mähkimisel pinge all. tesa[®] 4600 Xtreme Conditions HD tagab veekindla püstitihenduse. Kuivamisaeg ei ole vajalik. Tänu elastsele materjalile saab teipi kasutada ükskõik millistel pindadel, sh niisketel või soojadel, määrdunud või õlistel. Teipi Xtreme Conditions võib kasutada isegi vee all.

- Silikoonalusmaterjal annab teibile suurepärase vastupidavuse mitmesuguste kemikaalide, õlide, hapete, lahustite, soolase vee, UV-kiirguse ja äärmuslike temperatuuride toimele.
- mõeldud kasutamiseks rasketes oludes, tesa[®] 4600 on saadaval paksusega 750 µm. Pikkus rullis on 10 m. Xtreme Conditions on musta värvusega ning alati koos kaitsekilega.

Rakendused

- Juhtmestiku ja ühenduskohtade isoleerimine ja kaitsmine
- Tihendamine mootoriruumis
- Hüdroliitmike ja teiste katmata metallosade pakendamine kaitseks korrosiooni eest
- Pinnaosade varjamine pulber-, märgvärvimisel, galvanika, anodeerimisel ja metalliga katmisel
- Kasutamine autotööstuses juhtmekimpude tegemiseks, üldisteks remonttöödeks
- Kasutamine eri otstarbel kimpudesse köitmiseks, kinnitamiseks, mähkimiseks ja remontimiseks
- ja palju muud! Küsige tesalt julgesti lisateavet!

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 450 % | • Hand tearability | madal |
| • Tõmbetugevus | 45 N/cm | • Hõõrdumiskindlus | väga hea |
| • Dielektriline läbilöögipinge | 12000 V | • Water resistance | väga hea |

Lisateave

- Pingutage teipi vähemalt kahekordse tavapikkuseni. Suruge see tugevalt pinnale ja mähkige tihedalt ülekattega kinni.
- Elektriseadmete korral mähkige parimate tulemuste saamiseks kolmes kihis 100% ülekattega.
- Lekete vältimiseks kõrgsurve tingimustes (nt torustike tihendamisel) tuleb teipi pingutada väga tugevalt ning kasutada mitme kihina. Olenevalt lekkest ja toru materjalist võib teip vastu pidada survele kuni 12 bar. Palun mähkige kahjustatud toru ümber ligikaudu 100 mm ulatuses kuni neli kihti teipi.
- Isevulkaniseerimise tulemusena tekib pärast teibi mitmekihilist kasutamist püsiv liide. Seetõttu saab teipi kasutada vaid üks kord.
- Palun võtke teadmiseks: Xtreme Condition ei sobi kasutamiseks joogivee korral.



tesa[®] 4600 Xtreme Conditions HD

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04600>