



tesa® 62934

Toote Teave



800 µm kahepoolne vahtteip

Toote kirjeldus

tesa® 62934 on kahepoolne PE-vahtalusel teip ehituse paigaldustöödeks. See koosneb ülihästi kohanduvast PE-vahust ning eriti kleepuvast akrüülliimist. Vahtteip nakkub hästi väga struktuursete pindadega, on väga kleepuv ning löplik nakkumine toimub kiiresti. tesa® 62934 talub niiskust, kemikaale, pehmendeid ja UV-kiirgust. tesa® 62934 on väga mitmekülgne teip, mis nakkub kiiresti paljudele pindadele, isegi vähesse ühendussurvega. Kahepoolne vahtteip sobib igati õuekasutuseks, kuna on vee- ja vananemiskindel ning talub UV-kiirgust. Akrüülvaht talub väga hästi külmašokki, suudab komponeerida erinevate soojuspaisumiste vahe ning on väga hea nakkega. Tänu vahu kohanduvusele püsib tesa® 62934 kindlalt kinni isegi ebaühtlasel või karedal aluspinnal.

Funktsioonid

- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- High ultimate adhesion level for a secure bonding performance
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Compensates for differing thermal expansion of dissimilar materials
- High immediate bonding strength even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption

Rakendused

- Teipi tesa® 62934 kasutatakse ehituses nõudlikeks pikaajalisteks kinnitustöödeks, sh:
- Aknaääred
- Püstliistud
- Tolmu- ja niiskustihendid
- Uste dekoratiivelementid
- tesa® 62934 on saadaval mitme erineva lineriga

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 800 µm |
| • Liimi tüüp | rikkastatud akrüül | • Värvus | must/valge |



tesa® 62934

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 250 % | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmene |
| • Tõmbetugevus | 8 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmene |
| • Nake | keskmene | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C |
| • Niiskuskindlus | väga hea | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C |
| • Pehmendikindlus | keskmene | • Vananemiskindlus (UV) | keskmene |

Väärtuste järgimine

| | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 17 N/cm | • Nakkuvus PETga (14 päeva pärast) | 17 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 17 N/cm | • Nakkuvus PPga (esialgne) | 2.8 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne) | 17 N/cm | • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 5.5 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast) | 17 N/cm | • Nakkuvus PSga (esialgne) | 15 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (esialgne) | 15 N/cm | • Nakkuvus PSga (14 päeva pärast) | 17 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (14 päeva pärast) | 17 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 17 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 2.7 N/cm | • Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast) | 17 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (14 päeva pärast) | 2.8 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 17 N/cm |
| • Nakkuvus PETga (esialgne) | 12.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 17 N/cm |

Lisateave

Kaitsekile variandid:

PV0 pruun silikoon paber (71 µm)

PV14 valge PE-kattega paber (120 µm)

PV10 punane MOPP-kile (120 µm)

PV15 sinine PE (100 µm)

tesa® 62934 on läbinud Saksamaal TÜV Rheinlandi katsetused. Need kinnitavad, et toote nakkeomadused püsivad pikka aega pärast IEC 61215/61646 kohaseid kliimakatseid ja toode peab vastu temperatuurile 85 °C (TÜV aruande number 21209595).

Nake lahtirebimisel

- Kohe: vaht lõheneb teras-, alumiinium- ja ABS-pinnal

- 14 päeva pärast: vaht lõheneb teras-, alumiinium-, ABS-, PC-, PET-, PS- ja PVC-pinnal



tesa® 62934

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tööstavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele ranglele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtsusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62934>