



tesa® 62935

Toote Teave



1000 µm kahepoolne PE-vahtteip

Toote kirjeldus

tesa® 62935 on PE-vahtalusel kahepoolne teip konstruktiivseteks paigaldustöödeks. See koosneb kvaliteetsest suure sisemise tugevusega PE-vahust ja akrüüllimist.

Toote eelised:

- universaalne liim, mis tagab tugeva liimumise paljudel pindadel
- suur lõplik nakkumistase kindlaks liimimistulemuseks
- sobib välitingimustesse: UV-, vee- ja vananemiskindel
- kompenseerib erinevate materjalide soojuspaisumise erinevuse
- suur ja kiirelt toimiv kleepumistugevus ka madalal kleepumisrõhul
- väga hea vastupidavus külmašokile

Rakendused

Paigaldusvõimaluste näiteid:

- peeglid ja värvilised klaaspaneelid
- tarbeelektronika dekoratiivsed alumiiniumkatted
- köögimööbli käepidemed
- vormitud plastosad

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | must/valge |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 345 % | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | keskmise |
| • Tõmbetugevus | 12 N/cm | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C |
| • Nake | keskmise | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C |
| • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmise | • Vananemiskindlus (UV) | keskmise |



tesa® 62935

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	17 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	2.8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	17 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	6 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	2.7 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	8 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	3 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	17 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	12.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	17 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	17 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	17 N/cm

Lisateave

Kattevariant:

- pruun pärgamiinpaber PV0 (71 µm)

Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62935>