



tesa[®] 51408

Toote Teave



Kvaliteetne leegiaeglustit sisaldav polüamiidist maallriteip

Toote kirjeldus

tesa[®] 51408 on kõrgemal temperatuuril kasutatav maallriteip, millel on polüester-alusmaterjal ja silikoonliimaine. Omadused ja eelised

- * Sisaldab leegiaeglustit
- Keemiliselt püsiv
- Suur temperatuurikindlus (püsivalt kuni 260 °C ja lühikest aega kuni 315 °C, vahelduv kasutamine)

Rakendused

- Automaatjooteliinid
- Pulberpindamine
- Kemikaalide tootmine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | Polüamiid | • Kogupaksus | 65 µm |
| • Liimi tüüp | silikoon | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 70 % | • Dielektriline läbilöögipinge | 6000 V |
| • Tõmbetugevus | 46 N/cm | • Isolatsiooniklass | H |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51408

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51408>