



tesa® 60632

Toote Teave



Alumiiniumteip lineriga – fooliumi paksus 30 µ

Toote kirjeldus

tesa® 60632 on hästi kohanduv alumiiniumteip, mis koosneb 30 µm (1,2 mil) alumiiniumfooliumist, läbipaistvast akrüülimist ning valgest, ühepoolsest silikoonitud 85 µm paksusest paberlinerist.

Omadused:

- Kohandub kaardus pindadega
- Liner kergesti eemaldatav
- Sobib püsikinnituseks
- Moodustab niiskuse, gaaside ja aurude eest kaitsva kihi
- Elektrit ja soojust juhtiv
- Talub UV-kiirgust
- Kuumust ja valgust peegeldav
- Leegiaeglusti, klass B1 standardi DIN 4102 järgi
- UL 510A nõuetele vastav leegiaeglusti

Rakendused

- Külmaspiraalide kinnitamine seadmetööstuses
- Soojusisolatsiooni ja torujuhtmete ühendamine ja tihendamine
- Aluspinnale elektri- ja soojusjuhtivuse andmiseks
- Soojuskiirguse peegeldamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| • Põhimiku materjal | alumiiniumfoolium | • Kattepaberi paksus | 85 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kattepaberi värvus | valge |
| • Kattepaberi tüüp | paber | • Teibi paksus | _NULL µm |
| • Kogupaksus | 65 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 3 % | • Lihtne eemaldada | ei |
| • Tõmbetugevus | 25 N/cm | • Liner release force | 0.3 N/cm |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Hand tearability | väga hea | • Operation temperature up to | 160 °C |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60632>



tesa[®] 60632

Toote Teave

Adhesioon

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 7 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 5.5 N/cm |
| • Nakkuvus klaasiga (esialgne) | 8 N/cm | • Nakkuvus terasega | 8 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 4 N/cm | | |

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60632>