



tesa[®] 4962

Toote Teave



Kvaliteetne kahepoolne teip heiealusel

Toote kirjeldus

tesa[®] 4962 on kahepoolne teip, mis koosneb heiealusest ja nakkuvast akrüüllimainest.

tesa[®] 4962 eriomadused:

- väga hea nakkumine erinevate aluspindadega
- suurepärase haardumine ebatasaste pindadega
- väga hea kuumakindlus

Jätksuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

Plast- ja vahtmaterjalist osade paigaldamine, rasked paber-, tekstiil- ja nahktooted

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	laus-	• Värvus	läbikumav
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi mass	80 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi paksus	69 µm
• Kogupaksus	160 µm	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	3 %	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmise
• Tõmbetugevus	8 N/cm	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Kemikaalikindlus	keskmise	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	200 °C
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	80 °C
• Niiskuskindlus	väga hea	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmise		



tesa[®] 4962

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	11 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	10.5 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	12 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	8.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	10 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	10 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	10.5 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	12 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	13 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	14 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	11 N/cm
• Nakkuvus PCga (kaetud külj, 14 päeva pärast)	14 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	15 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	6.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	11.5 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	7 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	12 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9.5 N/cm		

Lisateave

Kaitsekile variandid:

PV0 – pruun silikoonpaber (71 µm)

PV6 – punane MOPP-kile (80 µm)

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04962>