



tesa® 50118

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi paksus	75 µm
• Värvus	must/valge	• Kattepaberi värvus	kollane
• Kattepaberi mass	90 g/m ²	• Teibi paksus	540 µm

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	70 %	• Sobiv krobelistele pindadele	väga hea
• Tõmbetugevus	31 N/cm	• Staatiline nihkekindlus	väga hea
• Hand tearability	madal	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	160 °C
• Müra summutus (LV312)	Class C	• Väike VOC sisaldus	väga hea
• Nake	väga hea		

Adhesioon

• Nakkuvus PETga (esialgne)	8.5 N/cm	• Nakkuvus PET-villast polstriga A (3 päeva pärast)	5.9 N/cm
• Nakkuvus PET-villast pinnal (3 päeva pärast)	5.2 N/cm	• Nakkuvus PET-villast polstriga A (esialgne)	3.9 N/cm
• Nakkuvus PET-villast pinnal (esialgne)	5.2 N/cm	• Nakkuvus PETga (3 päeva pärast)	9.1 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50118>