



tesa® 4914

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	laus-	• Värvus	läbikumav
• Liimi tüüp	rikastatud akrüül	• Kattepaberi mass	92 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	PE	• Kattepaberi paksus	80 µm
• Kogupaksus	250 µm	• Kattepaberi värvus	punane

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	3 %	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	madal
• Tõmbetugevus	8 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	madal
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Nake	keskmine	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	140 °C
• Niiskuskindlus	keskmine	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	80 °C
• Pehmendikindlus	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine



tesa[®] 4914

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	5.6 N/cm	• Nakkuvus PETga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	7.9 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	7.7 N/cm	• Nakkuvus PETga (kaetud külg, esialgne)	7.8 N/cm
• Nakkuvus ABSga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	7.6 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	4.6 N/cm
• Nakkuvus ABSga (kaetud külg, esialgne)	7.6 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	4.4 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	5.2 N/cm	• Nakkuvus PPga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	6.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	6.3 N/cm	• Nakkuvus PPga (kaetud külg, esialgne)	5.6 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	8 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	5.8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (kaetud külg, esialgne)	7.8 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	7.4 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	5.8 N/cm	• Nakkuvus PSga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	8.2 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	7.4 N/cm	• Nakkuvus PSga (kaetud külg, esialgne)	8.1 N/cm
• Nakkuvus PCga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	8.2 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	4.8 N/cm
• Nakkuvus PCga (kaetud külg, esialgne)	8.1 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	7.7 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	3.2 N/cm	• Nakkuvus PVCga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	7.8 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	3.4 N/cm	• Nakkuvus PVCga (kaetud külg, esialgne)	7.8 N/cm
• Nakkuvus PEga (kaetud külg, 14 päeva pärast)	5.3 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	7 N/cm
• Nakkuvus PEga (kaetud külg, esialgne)	4.2 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	7.8 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	4.8 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud külg, 14 päeva pärast)	9.3 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	6.2 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud külg, esialgne)	8.2 N/cm



tesa[®] 4914

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04914>