



tesa[®] 51966

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• PET-kile	Biopõhine (biosüsiniku sisaldus)	• Kogupaksus	200 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Värvus	läbipaistev

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	55 %	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine
• Tõmbetugevus	20 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine
• Kemikaalikiindlus	keskmine	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	130 °C
• Niiskuskiindlus	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	80 °C
• Pehmendikiindlus	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	10.5 N/cm	• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	9.5 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	11.5 N/cm	• Nakkuvus PPga (esialgne)	7.5 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	8 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	10 N/cm	• Nakkuvus PSga (esialgne)	11 N/cm
• Nakkuvus PCga (esialgne)	13 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	12 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	13.5 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	9 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	7 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	13 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	7.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	10.5 N/cm
• Nakkuvus PETga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	11 N/cm



tesa[®] 51966

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51966>