



tesa® 53799

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud
PGga kaetud | • Kogupaksus | 310 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Teibi paksus | _NULL µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|---|-----------------------------|
| • Katkevenivus | 11 % | • Sirged rebestusservad | keskmise |
| • Tõmbetugevus | 77 N/cm | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 110 °C |
| • Hand tearability | keskmise | • Võrk | 80 count per square
inch |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmise | • Water resistance | keskmise |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=53799>