



tesa® ACXplus 74508

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	vahtakrüül	• Värvus	tume must
• Liimi tüüp	modifitseeritud akrüül	• Type of adhesive to glass	modifitseeritud akrüül
• Kattepaberitüüp	PE/PP protection film	• Type of adhesive to seal	heat-activatable
• Kogupaksus	0.8 mm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	400 %	• Niiskuskindlus	väga hea
• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea

Adhesioon

• Adhesion to Glass (covered side, after 1 day)	56 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 1 day)	35 N/cm
• Adhesion to Glass (covered side, after 10 days, warm / humid*)	60 N/cm	• Adhesion to TPE (T-Peel, after 10 days, warm / humid*)	40 N/cm
• Nakkuvus terasega (kaetud külg, 3 päeva pärast)	26 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tööstavad nöudlikeks tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://I.tesa.com/?ip=74508>