



# tesa® 4341

## Tuote Tiedot



Kuumuutta Kestävä Maalarinteippi Ruiskumaalaukseen ja Uunikuivaukseen 140 °C:ssa

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4341 on kevyesti krepattu, mukautuva ja taipuisa paperinen maalarinteippi rajaamiseen ruiskumaalauksen aikana. Tuotteen liuottimetön luonnonkumiliima tarttuu erinomaisesti erilaisiin pintoihin, kuten metalliin, kumiin, lasiin ja muoviin. Mukautuva maalarinteippi kestää märkäpinnoitusta ja korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu uunikuivaukseen. Koska maalit ja pohjustusaineet (vesi- tai liuotinhenteiset) kiinnittyvät teipin selkäpuolelle, maali ei halkeile. Jopa 140 °C:n uunikuivauksen jälkeen tesa® 4341 irtoaa helposti jälkiä jättämättä.

### Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Ominaisuudet

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

### Hakemus

- tesa® 4341 on kuumuutta kestävä maalarinteippi myös vaativiin rajaustarkoituksiin ruiskumaalauksen aikana
- Kuumuutta kestävä maalarinteippi soveltuu erilaisille pinnoille, kuten metallille, kumille, lasille ja muoville
- Mukautuva teippi sopii raskaiden ja suurien suojapeitteiden kiinnittämiseen
- tesa® 4341 -teippi estää tehokkaasti maalin valumisen teipin selkäpuolella

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                        |                                |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 55 %   |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi            | • Kokonaispaksuus              | 190 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04341>



# tesa® 4341

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |                    |               |                            |        |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä      | 13 %          | • Helppo irrottaa          | kyllä  |
| • Vetolujuus       | 53 N/cm       | • Lämpötilankesto (60 min) | 140 °C |
| • Hand tearability | erittäin hyvä |                            |        |

### OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.7 N/cm |
|-------------|----------|

### Lisätiedot

tesa 4341 kestää märkähiontaa. Täyteaineiden ja vesi- tai liuotinpohjaisten maalien erinomainen tarttuminen paperin pintaan estää partikkeleiden lentämistä maalatulle pinnalle.

tesa® 4341 voidaan irrottaa helposti repeytymättä ja ilman jäämiä jopa 140°C asteessa uunikuivaamisen jälkeen

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04341>